



ЭСМА АМТ-300 — масло-теплоноситель

Жидкий нефтяной теплоноситель, вырабатывают на базе экстрактов фенольной очистки дистиллятов сернистых нефтей путем последующей их депарафинизации и доочистки (сернокислотной, адсорбционной или гидрокаталитической). Применяют в закрытой системе, исключая его контакт в горячем виде с воздухом. Предельно допустимая температура масла при интенсивной принудительной циркуляции не — выше 280 °С. При применении масла следует соблюдать меры пожарной безопасности: установки и системы высокотемпературного обогрева маслом и помещения, в которых они размещены, должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ-76.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не более	5,9
Индекс вязкости, не менее	—
Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	170
Температура застывания, °С, не выше	-30
Кислотное число, мг КОН на 1 гр. Масла, не более	0,3
Зольность сульфатная, %, не более	—
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,96
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	6

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

